

REVELL-COLOR-EMAIL-FARBE

1. Produktbeschreibung

REVELL-COLOR-EMAIL-FARBE ist eine Kunstharzlackfarbe, die speziell auf die Anforderungen im Kunststoff-Modellbau abgestimmt ist. Sie zeichnet sich durch gute Verstreichbarkeit und Kantenbenetzung aus; weiterhin zeigt sie gutes Deckvermögen und Fülle, ohne die Strukturen des Untergrundes zu überdecken.

2. Anwendungsbereiche

REVELL-COLOR-EMAIL-FARBE wird eingesetzt im Kunststoff-Modellbau auf Polystyrol-Untergrund. Sie ist weiterhin geeignet für viele andere Kunststoffe, außerdem für Metall und Holz.

Aufbauempfehlung für Beschichtung:

REVELL-COLOR-EMAIL-FARBE wird üblicherweise ohne Grundierung direkt auf den Kunststoff gestrichen. Ggf. kann der Lack in mehreren Schichten aufgebracht werden.

3. Verarbeitungshinweise

Oberflächenvorbereitung: Der Untergrund muß fett-, öl- und staubfrei sein. Kunststoffteile (Polystyrol) sollten mit Wasser und Spülmittel gewaschen werden, um Trennmittelrückstände zu entfernen. Auf anderen Untergründen empfehlen sich Vorversuche. Metall sollte grundiert sein.

Einstellverdünnung: Bei Bedarf mit REVELL-COLOR-MIX verdünnen.

Auftragsverfahren: streichen (schnell mit vollem, weichen Pinsel arbeiten)

Trocknung: Angaben beziehen sich auf Raumtemperatur (Lufttemperatur von +23°C, relative Luftfeuchte von 50±5%)

staubtrocken nach	50 - 60 min.
hantierbar nach	4 - 6 Std.
Überstreichbar nach	1 Tag
durchgehärtet nach	3 - 5 Tagen

Bei Temperaturen unter +15°C verlängern sich die Trockenzeiten entsprechend.

4. Technische Daten

Grundstoffbasis:	Alkyd-/Acrylharz
Dichte:	0,80 – 1,35 g/cm ³ , je nach Farbton
Festkörper:	26 - 66 % nach Gewicht
Glanz:	matt, seidenmatt und glänzend
Lieferviskosität: DIN 53211/4 mm, 23°C	60 - 120 sek.
Lagerstabilität :	mindestens 12 Monate bei trockener und kühler, jedoch frostfreier Lagerung in nicht geöffneten Originalgebinden

5. Lieferformen

Farbton:	nach REVELL-Farbtonkarte
Artikelnummer:	Matt: R3200-Farbton Seidenmatt: R3220-Farbton Glänzend: R3280-Farbton
Verpackung:	14-ml-Dosen

Stand von 45/08

Anmerkung:

Die Empfehlungen für die Verwendung des vorgenannten Produktes werden nach besten Kenntnissen und Informationen unverbindlich gegeben. Die Angaben und Daten stellen keine zugesicherte Eigenschaft im rechtlichen Sinne dar. Unsere allgemeinen Hinweise befreien den Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, die von uns gelieferten Produkte auf Eignung für die vorgesehenen Verfahren und Einsatzzwecke zu prüfen. Jeder Verbraucher haftet selbst für die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften sowie für die Beachtung bestehender Schutzrechte.

In keinem Fall übernehmen wir die Haftung für Schäden, die sich aus der unsachgemäßen Verwendung dieses Produktes ergeben. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Dreisol GmbH & Co. KG
Industriestr. 4, D-32361 Pr. Oldendorf-Bad Holzhausen
Fon: +49 (0)5742-9300-0 Fax: +49 (0)5742-9300-59
E-Mail: mail@dreisol.de - <http://www.dreisol.de>



R3200-R3280 Revell-Color-Email-Farbe