

FFKuS-EM-F grau

33412



Produktbeschreibung:

FFKuS-EM-F Highspeed ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr aus PVC, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, nicht flammenausbreitend, in Farbe grau.

Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Beton- und Hohlwandinstallation sowie bei tiefen Temperaturen im Erdreich. Der Vorteil liegt in der hochgleitfähigen Innenschicht. Mit dieser können Kabel und Leitungen ohne Probleme über längere Strecken eingezogen werden.



VDE 0605
DIN EN 61386-22
Mindestdruckfestigkeit: 750 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit bis 60° C



Art-Nr.:	Type	Innen Ø mm	Außen Ø mm	Inhalt	VPE	Gewicht VPE/kg	Inhalt Palette in m	Biegeradius > mm
253 10 016	16	10,9	16,0	50	m	3,550	2.000	70
253 10 020	20	14,2	20,0	50	m	5,200	1.400	90
253 10 025	25	18,6	25,0	50	m	6,550	1.200	110
253 10 032	32	24,3	32,0	25	m	4,700	700	130
253 10 040	40	31,3	40,0	25	m	6,000	500	170
253 10 050	50	40,0	50,0	25	m	7,700	400	220
253 10 063	63	50,5	63,0	25	m	10,825	150	300

Klassifizierung	Code	Bedeutung	Klassifizierung	Code	Bedeutung
Druckfestigkeit	3	mittel (750 N)	Schutz gegen Festkörper	4	Fremdkörper >= 1,0 mm
Schlagfestigkeit	3	mittel (2,0 kg/100 mm)	Schutz gegen Wasser	0	nicht angegeben
Temperatur min	4	- 25 °C	Korrosionsschutz	0	nicht angegeben
Temperatur max	1	+ 60 °C	Zugfestigkeit	0	nicht erklärt
Biegeverhalten	2	biegsam	Brandverhalten	1	nicht flammenausbreitend
Elektrische Eigenschaften	2	Isolation	Hängelast	0	nicht erklärt

Normung

DIN EN 61386-1:2020 Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für Informationen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen / Fundstelle: Amtsblatt der Europäischen Union vom 16.05.2014 / Vollständig angewandt

DIN EN IEC 61386-22:2021 Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für Informationen — Teil 22: Besondere Anforderungen für biegsame Elektroinstallationsrohrsysteme / Fundstelle: Amtsblatt der Europäischen Union vom 16.05.2014 / Vollständig angewandt

Außendurchmesser gemäß DIN EN 60423 / IEC 60423
Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter

Materialeigenschaften		Anwendungsbereich		
Halogenfreiheit	DIN EN 50642 (VDE 0604-2-100)	auf Putz	• Maschinen	•
Low Smoke	DIN EN 61034-2	unter Putz	• Heiasphalt	
Nicht flammenausbreitend	DIN EN 61386-1	auf Holz	• im Estrich	•
UV-Bestndig	DIN EN ISO 4892-1	im Erdreich	• im Fertigbau	•
Highspeed		im Beton	• im Freien	

Chemische Eigenschaften	
Bestndig gegen	Abgase salzsurehaltig, Abgase schwefelsurehaltig, Ammoniak flssig, Ammoniak gasfrmig, Benzin, Dieseltreibstoff, Dngesalz wssrig, Fotoentwickler, Essig (Weinessig), Frostschutzmittel, Fruchtsfte, Harnsure wssrig, Heizl, Meerwasser, Methanol, Milch, Minerall, le pflanzliche und tierische, Petroleum, Propan gasfrmig, Salpetersure, Salzsure, Schwefelsure, Terpentin, Waschmittel
Bedingt bestndig gegen	Chlor gasfrmig trocken
Unbestndig gegen	Benzol, Bier

Zubehr		
Steckmuffe	RMKu-E	259 30 ...
Steckmuffe	SMSKu-EZF	259 50 ...
Verschlussstopfen	FRVS-E	259 70 ...
Verschlussstopfen	FWVS-E	259 75 ...
Klemmschelle	clipfix grau	223 70 ...
Verschraubung	E-Lock	259 58 ...
bergangsmuffe	SMSKu-UE	259 57 ...

Risikoanalyse
Das Produkt wurde nach den harmonisierten Normen 61386-1 und 61386-22 im Sinne der Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU hergestellt und geprft. Alle Sicherheitsrelevanten Prfungen wurden eingehalten. Ein weiteres Risiko geht von diesem Produkt nicht aus.

Hotline
Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfhig sein. Wenn Sie schon heute ein grozgiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen spter problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

Gerne untersttzen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Ausknfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123

