


BEC optimized N-35

Eigenschaften Properties		Minimum Minimum	Typisch Typical
Remanenz Br bei 20°C Remanence Br at 20°C	T kG	1,17 11,7	1,22 12,2
Koerzitivfeldstärke H_{cj} bei 20°C* Coercivity H_{cj} at 20°C*	kA/m kOe	> 955 > 12,0	
Koerzitivfeldstärke H_{cb} bei 20°C Coercivity H_{cb} at 20°C	kA/m kOe	880 11,1	920 11,6
Energiedichte $(BH)_{max}$ Energy density $(BH)_{max}$	kJ/m³ MGoe	259 33	281 35
Maximale Anwendungstemperatur für $B/\mu_0 H = -1$ Maximum operating temperature for $B/\mu_0 H = -1$	°C		80

*Referenzwert / Reference value

Typische Entmagnetisierungskurven $J(H)$ und $B(H)$ bei verschiedenen Temperaturen
 Typical demagnetization curves $J(H)$ and $B(H)$ at different temperatures



Die Entmagnetisierungskurven zeigen repräsentative Werte bei verschiedenen Temperaturen. Die maximale Anwendungstemperatur, eines aus diesem Werkstoff hergestellten Magneten, ist von seinen Abmessungen, bzw. von seiner Arbeitsgerade abhängig.
 The demagnetization curves show representative values at different temperatures. The maximum application temperature of a magnet produced out of this material is dependent of the dimensions and the working line.